

ANTILIME

Πλαστικοποιητής κονιαμάτων – υποκατάστατο του ασβέστη

- ▷ **Βάσεως νερού**
- ▷ **Βελτιώνει την εργασιμότητα των κονιαμάτων**
- ▷ **Αυξάνει την πρόσφυση του κονιάματος**
- ▷ **Μεγάλης απόδοσης και μείωση κόστους του κονιάματος**

Περιγραφή

Το ANTILIME είναι ένα υδατικό διάλυμα αερακτικών προσμίκτων που δημιουργεί ελαστικές μικροσκοπικές φυσαλίδες αέρα, οι οποίες προσδίδουν εργασιμότητα σε τσιμεντοκονιάματα, αντικαθιστώντας πλήρως τον ασβέστη. Επιτρέπει την μείωση του νερού ανάμιξης, αυξάνοντας την πρόσφυση και τις αντοχές του κονιάματος.

Χρήσεις

Το ANTILIME εφαρμόζεται σε:

- Λάσπη κτισίματος
- Πλακοστρώσεις και μαρμαροστρώσεις
- Βασική και τελική στρώση σοβά, έχοντας το πλεονέκτημα της αδιαφάνειας του υλικού
- Τελικές επιφάνειες επιχρισμάτων, αποτρέποντας τον σχηματισμό πεταλίδων

Τεχνικά Δεδομένα

Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή	Υγρό
Χρώμα	Διάφανο
Χημική βάση	Υδατικό διάλυμα διαβρεκτών
Πυκνότητα	1,05 ± 0,05 kg/L

Διαδικασία εφαρμογής

Τρόπος εφαρμογής

Πριν την εφαρμογή ανακινήστε το δοχείο. Το ANTILIME προστίθεται στο νερό ανάμιξης, το οποίο και προστίθεται στο μίγμα του κονιάματος ή του σοβά. Λόγω της ισχυρής επιφανειοδραστικής δράσης έχουμε δραστική μείωση του νερού.

Ενδεικτικές δοσολογίες για:

- Λάσπη κτισίματος ή διαστρώσεων : 50 g ANTILIME / 25kg τσιμέντο
- Βασικό ή τελικό σοβά : 70 – 80 g ANTILIME / 25kg τσιμέντο

Συστάσεις

- Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
- Αποφύγετε την εφαρμογή σε απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία και/ή ισχυρό άνεμο όπως και βροχή
- Προστατέψτε την επιφάνεια τις πρώτες ώρες από την βροχή
- Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Κατανάλωση

Ανάλογα με το είδος της εφαρμογής 50 – 80 g/25 kg τσιμέντο.

Αποθήκευση

Το ANTILIME παραμένει σταθερό για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C.

Συσκευασία

Δοχεία των 1, 5 και 20 λίτρων και δεξαμενές των 1000 λίτρων.

Οδηγίες Ασφαλείας

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση, την απόρριψη αλλά και ασφαλή διαχείριση, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας το οποίο περιέχει οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Νομικές σημειώσεις

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές, καθώς ενδέχεται να παρουσιάζουν μεταξύ τους αποκλίσεις.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, οι τιμές και η διαθεσιμότητα του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται.

Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς.

Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.



SCAN ME

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ
Παπανικολή 40
Χαλάνδρι, 15232, Αθήνα
T +30 210 68 93 953
F +30 210 68 94 571
novamix@novamix.gr