

PLANOEASY GRIP

Ειδικό βοηθητικό για ρητινούχα χαλαζιακά συστήματα

- ▷ **Αυξάνει σημαντικά την θιξοτροπία συγκολλητικών ρητινών**
- ▷ **Ιδιαίτερα αποτελεσματικό**
- ▷ **Ευκολία εφαρμογής**

Περιγραφή

Το PLANOEASY GRIP εφαρμόζεται ως παχυντικό και θιξοτροπικό μέσο σε συγκολλητικά συστήματα ειδικά σε εποξειδικές και πολυουρεθανικές ρητίνες. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνει την διάσπρωση χαλαζιακών ρητινούχων συστημάτων σε κάθετες επιφάνειες χωρίς να αλλοιώνει και να μειώνει τις συγκολλητικές ιδιότητες των ρητινών.

Χρήσεις

Για την δημιουργία συγκολλητικού ασταριού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με:

- Πολυουρεθανικές ρητίνες ενός συστατικού όπως το PLANOCOLOR PU
- Εποξειδικές ρητίνες όπως το PLANOCOLOR LIQUID GLASS

Τεχνικά Δεδομένα

Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή	Σκόνη
Χρώμα	Λευκό
Πυκνότητα	≈0,05 kg/L

Διαδικασία εφαρμογής

Τρόπος εφαρμογής

Για την δημιουργία του συγκολλητικού ασταριού αναμιγνύεται με την ρητίνη σε ποσοστό 5% κατά βάρος της συνδετικής ρητίνης. Η ανάμιξη να γίνεται σε χαμηλές στροφές μέχρι την ομοιόμορφη κατανομή του υλικού. Το συγκολλητικό αστάρι να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στην κάθετη επιφάνεια και στην νωπή ακόμα επιφάνεια να τοποθετείται το ρητινούχο χαλαζιακό μίγμα.

Συστάσεις

- Να χρησιμοποιείται με άλλες συνδετικές ρητίνες μόνο κατόπιν δοκιμής
- Μην το εφαρμόζεται με συστήματα νερού
- Μην το εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος χαμηλότερες από +5°C και υψηλότερες από +35°C
- Συνίσταται η εφαρμογή να γίνεται από επαγγελματία χρήστη

Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C.

Συσκευασία

Δοχεία των 50 gr.

Οδηγίες Ασφαλείας

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση, την απόρριψη αλλά και ασφαλή διαχείριση, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας το οποίο περιέχει οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Νομικές σημειώσεις

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές, καθώς ενδέχεται να παρουσιάζουν μεταξύ τους αποκλίσεις.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, οι τιμές και η διαθεσιμότητα του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται.

Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς.

Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.



DOMOCHEMICAL S.A.
40 Papanikoli str.
Chalandri, 15232, Athens
T +30 210 68 93 953
F +30 210 68 94 571
novamix@novamix.gr